

業務用環境毛布(レギュラー)

【SDGs 配慮商品】

- 1 品 名 業務用毛布(リサイクル繊維毛布)
- 2 数 量 〇〇〇〇枚(ケースあたり5枚単位)
- 3 銘 柄 サスティブブランケット SBR-2200-1.6kg 業務用

【1】毛布 規格

- 1)寸 法 140×195cm(±3%)
- 2)重 量 1.6 kg以上
- 3)色 相 ベージュ系無地
- 4)縫 製 天地ヘム 50mm ナイロントリコットヘム、法定品質表示縫い付け
- 5)混紡率 経糸 ポリエステル 100%
緯糸 レギュラーアクリル 70%以下、リサイクル繊維 30%以上
ミシン糸 ポリエステル 100%

【注1】 リサイクル繊維については、地球環境保護の観点から、洗剤量の削減の為 環境に優しい“電解水衛生環境システム”を採用し「アルカリ性電解水」で、細菌の温床や臭いの元となるたんぱく質・油脂汚れを分離分解したのち「酸性電解水」で菌を除去し、それらの廃棄予定だった繊維製品から再生されたリサイクル繊維であること。

※環境ホルモン、発ガン性質を含まず、生分解性が良好な洗剤を使用すること。

- 6)糸番手 経糸 20/2 緯糸 1/3 ミシン糸 1/30
- 7)織り組織 1/3 破れ斜文緯二重織
- 8)密 度 経糸 170 本以上/10cm以上
緯糸 120 本以上/10cm以上 ミシン糸 JIS 規格適合ライン
- 9)仕上げ 両面刈毛仕上げ
- 10)包 装 毛布 1 枚每ポリ袋入り
- 11)梱 包 包 装 カートンダンボール
寸 法 530mm×730mm×320mm 入り数 5 枚

【2】品質規格

- 1)洗濯試験 (JIS L-0844-AZ 法) 変退色 4 級以上 汚染 4 級以上
- 2)汗試験 (JIS L-0848-B 法) 変退色 4 級以上 汚染 4 級以上
- 3)摩擦試験 (JIS L-0849-II 法) 乾 燥 4 級以上
- 4)耐光試験 (JIS L-0842 第 3 露光法) 4 級以上
- 5)収縮率 (JIS L-1042 D 法 石鹼液法) 経 3%以下 緯 3%以下
- 6)引張強度 (JIS L-1096.6.12<2>B 法グラフ法) 経 35 kg以上 緯 35 kg以上
- 7)耐熱性(120℃1時間後の状態)(JIS L-1091 B 法 区分Ⅱ) 収縮 経 3%以下 緯 3%以下
- 8)遊離ホルムアルデヒド量 (JIS L-1096.6.39.1.2 B 法 アセチルアセト法)
75ppm 以下 A-A。0.05 以下無害に相当