

## 業務用毛布仕様書（難燃性）

L-5500

- |       |                   |             |                   |
|-------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 品名  | 業務用毛布             |             |                   |
| 2 寸法  | 140cm×195cm以上     |             |                   |
| 3 重量  | 1.6kg以上           |             |                   |
| 4 色相  | ベージュ（無地）          |             |                   |
| 5 形状  | 1/3 破れ斜文緯二重織（織毛布） |             |                   |
| 6 素材  | 経糸                | ポリエステル 100% |                   |
|       | 緯糸                | モダクリル 100%  |                   |
| 7 仕上げ | 天地かがり             | 両面刈毛        | 防炎ラベル .法定品質表示縫い付け |
| 8 糸番手 | 経糸                | 20/2        | 緯糸 1/3            |
|       | かがり糸              | 1/20（2本撚り）  | ポリエステル 100%       |
| 9 密度  | 経糸                | 170本以上/10cm |                   |
|       | 緯糸                | 120本以上/10cm |                   |
|       | かがり糸              | 20本以上/10cm  |                   |
| 10 包装 | 毛布1枚毎ポリ袋入り        |             |                   |
| 11 梱包 |                   |             |                   |
| 包装    | カートンダンボール         |             |                   |
| 寸法    | 530mm×730mm×320mm |             |                   |
| 入り数   | 5枚                |             |                   |

### 12 品質規格

#### ①染色堅牢度

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| ■洗濯試験（JIS L-0844-A2法）   | 変退色4級以上、汚染4級以上 |
| ■汗試験（JIS L-0848-B法）     | 変退色4級以上、汚染4級以上 |
| ■摩擦試験（JIS L-0849 II型）   | 乾燥4級以上         |
| ■耐光試験（JIS L-0842 第3露光法） | 4級以上           |

②収縮率（JIS L-1042 D法 石鹼液法） 経3%以下 緯3%以下

③引張強度【JIS L-1096.6.12.1《2》B法（グラフ法）】 経35kg以上緯35kg以上

④耐熱性【120℃1時間後の状態（JIS L-1091B法区分II）】 収縮経3%以下緯3%以下

⑤難燃性 消防庁通達65号「防炎製品の性能試験基準(防炎製品認定委員会)  
第1寝具類、2防炎性能試験、3毛布類」の基準に適合。

(財)日本防炎協会認定 No.DD-24021

⑥遊離ホルムアルデヒド量（JIS L-1096.6.39.1.2B法アセチルアセトン法）

⑦国土交通省型式承認認可番号 火災の危険の少ない家具及び備品(寝具類)第F-372号

## 業務用毛布仕様書（難燃性）

L-5500

1 品名	業務用毛布		
2 寸法	180cm×230cm以上		
3 重量	2.4kg以上		
4 色相	ベージュ（無地）		
5 形状	1/3 破れ斜文緯二重織（織毛布）		
6 素材	経糸	ポリエステル100%	
	緯糸	モダクリル100%	
7 仕上げ	天地かがり	両面刈毛	防炎ラベル、法定品質表示縫い付け
8 糸番手	経糸 20/2	緯糸 1/3	
	かがり糸 1/20（2本撚り）	ポリエステル	100%
9 密度	経糸	170本以上/10cm	
	緯糸	120本以上/10cm	
	かがり糸	20本以上/10cm	
10 包装	毛布1枚毎ポリ袋入り		
11 梱包			
包装	カートンダンボール		
寸法	530mm×730mm×320mm		
入り数	3枚		

### 12 品質規格

#### ①染色堅牢度

■洗濯試験（JIS L-0844-A2法）	変退色4級以上、汚染4級以上
■汗試験（JIS L-0848-B法）	変退色4級以上、汚染4級以上
■摩擦試験（JIS L-0849 II型）	乾燥4級以上
■耐光試験（JIS L-0842 第3露光法）	4級以上

②収縮率（JIS L-1042 D法 石鹼液法） 経3%以下 緯3%以下

③引張強度【JIS L-1096.6.12.1《2》B法（グラフ法）】 経35kg以上 緯35kg以上

④耐熱性【120℃1時間後の状態（JIS L-1091B法区分II）】 収縮経3%以下 緯3%以下

⑤難燃性 消防庁通達65号「防炎製品の性能試験基準(防炎製品認定委員会) 第1寝具類、2防炎性能試験、3毛布類」の基準に適合。

(財)日本防炎協会認定 No.DD-24021

⑥遊離ホルムアルデヒド量（JIS L-1096.6.39.1.2B法アセチルアセトン法）

⑦国土交通省型式承認認可番号 火災の危険の少ない家具及び備品(寝具類)第F-372号