

業務用毛布仕様書（難燃性）

R-5500

- | | | | |
|-------|-------------------|-------------|------------------|
| 1 品名 | 業務用毛布 | | |
| 2 寸法 | 140cm×195cm以上 | | |
| 3 重量 | 1.6kg以上 | | |
| 4 色相 | ベージュ（無地） | | |
| 5 形状 | 1/3 破れ斜文緯二重織（織毛布） | | |
| 6 素材 | 経糸 | ポリエステル 100% | |
| | 緯糸 | モダクリル 100% | |
| 7 仕上げ | 天地かがり | 両面刈毛 | 防炎ラベル 法定品質表示縫い付け |
| 8 糸番手 | 経糸 20/2 | 緯糸 1/3 | |
| | かがり糸 1/20（2本撚り） | ポリエステル | 100% |
| 9 密度 | 経糸 | 170本以上/10cm | |
| | 緯糸 | 120本以上/10cm | |
| | かがり糸 | 20本以上/10cm | |
| 10 包装 | 毛布1枚毎ポリ袋入り | | |
| 11 梱包 | | | |
| 包装 | カートンダンボール | | |
| 寸法 | 530mm×730mm×320mm | | |
| 入り数 | 5枚 | | |

12 品質規格

①染色堅率度

- | | |
|-------------------------|----------------|
| ■洗濯試験（JIS L-0844-A2法） | 変退色4級以上、汚染4級以上 |
| ■汗試験（JIS L-0848-B法） | 変退色4級以上、汚染4級以上 |
| ■摩擦試験（JIS L-0849 II型） | 乾燥4級以上 |
| ■耐光試験（JIS L-0842 第3露光法） | 4級以上 |

②収縮率（JIS L-1042 D法 石鹼液法） 経3%以下 緯3%以下

③引張強度【JIS L-1096.6.12.1《2》B法（グラフ法）】 経35kg以上緯35kg以上

④耐熱性【120℃1時間後の状態（JIS L-1091B法区分II）】 収縮経3%以下緯3%以下

⑤難燃性 消防庁通達65号「防炎製品の性能試験基準(防炎製品認定委員会) 第1寝具類、2防炎性能試験、3毛布類」の基準に適合。

(財)日本防炎協会認定 No.DD-24021

⑥遊離ホルムアルデヒド量（JIS L-1096.6.39.1.2B法アセチルアセトン法）

⑦国土交通省型式承認認可番号 火災の危険の少ない家具及び備品(寝具類)第F-372号