

# 業務用環境毛布(難燃)

## 【SDGs 配慮商品】

### 【(財) 日本防災協会防災マーク認定】

1 品名	業務用毛布(リサイクル繊維毛布)
2 数量	〇〇〇〇枚(ケースあたり5枚単位)
3 銘柄	サスティブブランケット SBR-5500-1.6kg 業務用

#### 【1】毛布 規格

1)寸法	140×195cm(±3%)
2)重量	1.6 kg以上
3)色相	ベージュ系無地
4)縫製	天地かがり、法定品質表示縫い付け
5)混紡率	経糸 ポリエステル 100% 緯糸 モダクリル 70%以下(難燃)、リサイクル繊維 30%以上

【注1】 リサイクル繊維については、地球環境保護の観点から、洗剤量の削減の為に環境に優しい“電解水衛生環境システム”を採用し「アルカリ性電解水」で、細菌の温床や臭いの元となるたんぱく質・油脂汚れを分離分解したのち「酸性電解水」で菌を除去し、それらの廃棄予定だった繊維製品から再生されたリサイクル繊維であること。

※環境ホルモン、発ガン性質を含まず、生分解性が良好な洗剤を使用すること。

【注2】毛布製造時使用のモダクリルについては、環境への負荷(洗濯時の溶け出し等)を考慮して後加工は不可で難燃練り込み加工とすること。

6)糸番手	経糸 20/2 緯糸 1/3 かがり糸 16/1(3本引揃え)
7)織り組織	1/3 破れ斜文緯二重織
8)密度	経糸 170本以上/10cm以上 緯糸 120本以上/10cm以上 かがり糸 20本以上/10cm以上
9)仕上げ	両面刈毛仕上げ
10)包装	毛布 1枚毎ポリ袋入り
11)梱包	包装 カートンダンボール 寸法 530mm×730mm×320mm 入り数 5枚

#### 【2】品質規格

1)洗濯試験 (JIS L-0844-AZ 法)	変退色 4級以上	汚染 4級以上
2)汗試験 (JIS L-0848-B 法)	変退色 4級以上	汚染 4級以上
3)摩擦試験 (JIS L-0849-II 法)	乾燥 4級以上	
4)耐光試験 (JIS L-0842 第3露光法)	4級以上	
5)収縮率 (JIS L-1042 D 法 石鹼液法)	経 3%以下	緯 3%以下
6)引張強度 (JIS L-1096.6.12<2>B 法グラフ法)	経 35 kg以上	緯 35 kg以上
7)耐熱性(120℃1時間後の状態)(JIS L-1091 B 法 区分II)	収縮 経 3%以下	緯 3%以下
8)遊離ホルムアルデヒド量 (JIS L-1096.6.39.1.2 B 法 アセチルアセト法)	75ppm 以下 A-A。0.05 以下無害に相当	
9)難燃性	消防庁通達 65号防災製品の性能試験基準 (防災製品認定委員会)第1寝具類、2防災性能試験、3毛布類の基準に適合。 (財)日本防災協会認定No. DD-2402	
10)国土交通省型式承認認可番号	火災の危険の少ない家具及び備品(寝具類)第 F-372 号	