

業務用ウール毛布仕様書（難燃性）

L-10000

- 1 品名 業務用ウール毛布
- 2 寸法 140 c m×200 c m以上
- 3 重量 1.7 kg以上
- 4 色相 ベージュ・オフホワイト（無地）
- 5 形状 1/3 崩緯二重織り
- 6 素材 経糸 ポリエステル 100%
緯糸 ウール 100%
かがり糸 ポリエステル 100%
- 7 仕上げ 天地かがり 両面刈毛 防炎ラベル
- 8 糸番手 経糸 20/2 緯糸 1/3
かがり糸 1/16（3本引き揃え）
- 9 密度 経糸 170 本以上/10 c m
緯糸 128 本以上/10 c m
かがり糸 20 本以上/10 c m
- 10 包装 毛布 1 枚每ポリ袋入り
- 11 梱包
包装 カートンダンボール
寸法 530mm×730mm×320mm
入り数 5 枚

12 品質規格

①染色堅牢度

- 洗濯試験（JIS L-0844-A2 法） 変退色 4 級以上、汚染 4 級以上
- 汗試験（JIS L-0848-B 法） 変退色 4 級以上、汚染 4 級以上
- 摩擦試験（JIS L-0849 II 型） 乾燥 4 級以上
- 耐光試験（JIS L-0842 第 3 露光法） 4 級以上

②収縮率（JIS L-1042 D 法 石鹼液法） 経 3%以下 緯 3%以下

③耐熱性【120℃ 1 時間後の状態（JIS L-1091 B 法 区分 II）】収縮 経 3%以下 緯 3%以下

③引張強度【JIS L-1096.6.12.1 《2》 B 法（グラフ法）】経 35 k g 以上緯 35 k g 以上

⑤難燃性 消防庁通達 65 号「防炎製品の性能試験基準（防炎製品認定委員会）（財）

第 1 寝具類、2 防炎性能試験、3 毛布類」の基準に適合。認定 No.DD-25004

⑥遊離ホルムアルデヒド量（JIS L-1096.6.39.1.2B 法アセチルアセトン法）

業務用ウール毛布仕様書（難燃性）

L-10000

- 1 品名 業務用ウール毛布
- 2 寸法 180 c m×230 c m以上
- 3 重量 2.5 kg以上
- 4 色相 ベージュ・オフホワイト（無地）
- 5 形状 1/3 崩緯二重織り
- 6 素材 経糸 ポリエステル 100%
緯糸 ウール 100%
かがり糸 ポリエステル 100%
- 7 仕上げ 天地かがり 両面刈毛 防炎ラベル
- 8 糸番手 経糸 20/2 緯糸 1/3
かがり糸 1/16（3本引き揃え）
- 9 密度 経糸 170 本以上/10 c m
緯糸 128 本以上/10 c m
かがり糸 20 本以上/10 c m
- 10 包装 毛布 1 枚每ポリ袋入り
- 11 梱包
包装 カートンダンボール
寸法 530mm×730mm×320mm
入り数 3 枚

12 品質規格

①染色堅率度

- 洗濯試験（JIS L-0844-A2 法） 変退色 4 級以上、汚染 4 級以上
- 汗試験（JIS L-0848-B 法） 変退色 4 級以上、汚染 4 級以上
- 摩擦試験（JIS L-0849 II 型） 乾燥 4 級以上
- 耐光試験（JIS L-0842 第 3 露光法） 4 級以上

②収縮率（JIS L-1042 D 法 石鹼液法） 経 3%以下 緯 3%以下

③耐熱性【120℃ 1 時間後の状態（JIS L-1091 B 法 区分 II）】収縮 経 3%以下 緯 3%以下

③引張強度【JIS L-1096.6.12.1 《2》 B 法（グラフ法）】経 35 k g 以上緯 35 k g 以上

⑤難燃性 消防庁通達 65 号「防炎製品の性能試験基準（防炎製品認定委員会）（財）

第 1 寝具類、2 防炎性能試験、3 毛布類」の基準に適合。認定 No.DD-25004

⑥遊離ホルムアルデヒド量（JIS L-1096.6.39.1.2B 法アセチルアセトン法）